

Технические характеристики «RE-THERM™ КЛАССИК С»

Наименование показателей	Единица измерения	Величина	Примечание
Цвет покрытия	белый (зависит от заказанного цвета)		
Внешний вид покрытия	матовая, ровная, однородная		
Эластичность плёнки при изгибе	мм	1,2	ГОСТ 6806-73
Твердость покрытия через 7 суток	условных ед.	0,3	ГОСТ 5233-89
Время высыхания до степени 3 при +20 °C	час	0,7	ГОСТ 19007-73
Укрывистость высушенной плёнки	г/м ²	120	ГОСТ 8784-75
Смываемость плёнки	г/м	0,3	ГОСТ 28196-89
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °C за 24 часа		без изменений	ГОСТ 9.403-80 метод А
Адгезия покрытия по силе отрыва - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности - к стали	МПа	2,7 2,2 3,2	ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90
после перепада температур от -40 °C до +60 °C - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности	МПа	3,4 2,6	ГОСТ 28574-90 ГОСТ 28574-90
Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °C до + 60 °C		Без изменений	ГОСТ 27037-86
Стойкость покрытия к воздействию температуры +220 °C за 1,5 часа	пожелтения, трещин, отслоений и пузырей нет		ГОСТ Р 51691-2000
Прочность покрытия к истиранию падающим кварцевым песком	кг/м км	1,2	ГОСТ 20811-75 метод А
Блеск покрытия	%	7,4	ГОСТ 896-69
Белизна (яркость) покрытия (К отражения при геометрии угла 0/45)	%	94,0	по методике на прибор ФБ-2

Белизна % диффузного отражения - после нанесения - через 10 лет	% %	98,0 93,0	ГОСТ 896-69 ГОСТ 896-69
Водопоглощение при капиллярном подсосе - через 1 час - через 24 часа	г/м ² г/м ²	0,039 0,127	по методике ETAC 004
Морозостойкость покрытия (120 циклов) - внешний вид		без видимых изменений	
Морозостойкость покрытия (120 циклов) - адгезия покрытия к бетону	МПа	2,3	ГОСТ 28574-90
Теплопроводность	Вт/м °C	0,0011	М-01-2003 ФГУП НИИ «Сантехники»
Тепловосприятие	Вт/м ² °C	1,78	
Теплоотдача	Вт/м ² °C	1,58	
Удельная теплоемкость	кДж/кг·°C	1,08	ГОСТ 23250-78
Паропроницаемость	мг/м·ч·Па	0,012	ГОСТ 25898-2012
Коэффициент излучения		0,32	
Водопоглощение за 24 часа	% по объему	2	ГОСТ 11529-86
Плотность в сухом виде	кг/м ³	380	ГОСТ 17177-94
Плотность в жидком виде	кг/м ³	650	ГОСТ 17177-94
Относительное удлинение при разрыве	%	9,1	ГОСТ 11262-80
Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения - 10 лет	%	8,4	ГОСТ 11262-80
Линейное удлинение	%	65	ГОСТ 11262-80
Прочность при растяжении - после нанесения - после ускоренного старения 10 лет	МПа МПа	2,0 3,0	ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-80
Температура транспортировки	°C	+5... + 35	
Температура поверхности при нанесении материала	°C	+7... + 150	
Температура эксплуатации	°C	-60...+180	