

**Технические характеристики
«S-COMPOSIT™ BRIGHTSTONE»**

| Наименование параметра | Значение |
|--|--|
| Внешний вид пленки | глянцевая, прозрачная |
| Внешний вид (в жидком виде) Компонент А Компонент Б | прозрачная жидкость прозрачная жидкость |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 35 |
| Плотность, г/см ³ | 0,9 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр 4 мм), с, не менее | 40 |
| Адгезия по ГОСТ 15140, балл | 1 |
| Водостойкость по ГОСТ 9.403 (метод А - погружение) | выдерживает испытание |
| Блеск, % | >50 |
| Долговечность в условиях открытой атмосферы УХЛ-1, не менее, лет | 15 |
| Долговечность при эксплуатации в помещении (без доступа УФ-излучения), не менее, лет | 30 |
| Температура транспортировки, °С | -30...+35 |
| Теоретический расход состава на 1 слой, кг/м ² | 0,2 |
| Температура нанесения, °С | -20...+40 |
| Температура эксплуатации, °С | -50...+150 |