



Технические характеристики «MAGNITEX™»

Наименование показателя	Значение
Массовая доля сухих веществ, %, не менее	46
Срок эксплуатации, лет, не менее	15
Внешний вид состава	Жидкость черно-серого цвета
Внешний вид покрытия	Черно-серая матовая пленка
Плотность, г/см ³	1,00 – 1,05
Теоретический расход на 1 слой, кг/м ²	0,15
Температура нанесения, °С	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	-60...+100
Показатель концентрации водородных ионов (РН)	9...11
Время высыхания до степени 3 при температуре воздуха +18С...+22С, мин, не более	180
Адгезия покрытия к основанию, балл, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не менее	1
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре +20С...+22С, Кпа*с	1,5...3,5
Срок хранения, мес.	12